

Micro'CIM[®] - Huile & Cire

Huile-Cire de Protection

- ✓ **A base d'huile et de cires naturelles**
- ✓ **sans huile de lin**
- ✓ **Rapidité et simplicité de mise en œuvre**
- ✓ **Aspect Satiné Lustré**
- ✓ **Forte résistance à l'abrasion**
- ✓ **Incolore**
- ✓ **Grand rendement**
- ✓ **Libre à la diffusion des vapeurs**
- ✓ **Non Toxique**
- ✓ **Sans risque d'auto inflammation**
- ✓ **Séchage rapide**

Descriptif & domaines d'emploi

Micro'CIM Huile & Cire est une protection hydrofuge à base de cires naturelles qui permet d'obtenir des surfaces très résistantes à l'usure, à l'eau et aux taches.

Non filmogène, Micro'CIM Huile & Cire donne aux surfaces traitées un aspect satiné sans former de pellicule visible permettant de conserver intégralement les effets de matière.

Rehausse l'intensité de la couleur du support mais ne modifie pas la teinte.

Micro'CIM Huile & Cire est utilisable sur tous supports neufs ou anciens à base de ciment ou de chaux, sur les terres cuites.

Appliquée à l'éponge, la mise en œuvre est extrêmement aisée et rapide.

Mode opératoire

Les surfaces doivent être propres et saines, exemptes de toutes poussières ou graisses, et parfaitement sèches.

Veillez à assurer une bonne aération des locaux lors de l'application et du séchage (sans courant d'air) et éviter poussières et humidité jusqu'au séchage complet.

Dans le cas de surfaces soumises au ruissellement (parois de douches, vasques...) nous recommandons d'appliquer au préalable et en complément une couche de Micro'CIM - Hydro B. Cela contribuera à renforcer l'étanchéité de l'enduit.

Par ailleurs, l'application de Micro'CIM - Hydro B ralentit la pénétration de l'huile et en facilite l'application en évitant les traces éventuelles de surcharge. L'intensité de la couleur sera aussi peu modifiée.

Dans tous les cas il est indispensable de bien saturer le support dès la première couche de l'huile cirante.

Appliquer en couche fine à l'aide d'une éponge peu absorbante (synthétique de préférence) imprégnée faiblement en essuyant très régulièrement, au fur et à mesure de l'application, avec un chiffon de coton propre (mouvement circulaire uniforme et énergique) ou une mono brosse (au sol) ou une ponceuse rotative/excentrique + pad (au mur). Ce lustrage va améliorer la pénétration de l'huile dans le support. L'enduit est ainsi imprégné en profondeur, sans surépaisseur persistante à la surface.

Huiler ainsi toute la surface en couvrant de proche en proche.

Laisser sécher 2 heures environ. la surface doit être praticable et ne plus « coller ». Il est recommandé d'utiliser des chaussures et d'éviter les chaussures pour cette deuxième passe.

Ne pas attendre plus de 48 heures après la première couche pour passer la deuxième couche selon le même procédé.

Incolore après séchage il est possible de teinter de Micro'CIM Huile & Cire dans la masse par adjonction de pigments ou colorants concentrés. L'application sera toutefois un peu plus délicate car il faudra veiller à ne pas laisser de traces et bien « essuyer » lors du passage de l'éponge. Il est préférable dans ce cas de ne teinter que la deuxième couche (et suivantes éventuelles) et non pas la première qui risquera de laisser des traces sur le support encore absorbant.

Cette imprégnation rendra les surfaces étanches à l'eau et les protégera de toutes taches (huiles, café, vin...) et augmentera sa résistance à l'usure. Ne pas hésiter à multiplier les couches afin de saturer le support.

Après 3 semaines à 1 mois une couche supplémentaire est préconisée.

Après séchage et durcissement Micro'CIM Huile & Cire est physiologiquement neutre, hypoallergénique, antistatique et ininflammable.

En outre elle n'augmente pas les risques de glissement.

Les informations contenues dans ce document sont données en toute bonne foi et en l'état actuel de nos connaissances, pour vous aider dans vos réalisations.

Dans un souci d'amélioration constante, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce produit sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de se renseigner sur la validité du document en sa possession. Fiches consultables sur notre site www.colorcim.com. Nous garantissons une fabrication suivie et impeccable de nos produits, mais n'ayant pas de contrôle sur les conditions de chantier ou l'exécution des travaux, nous ne pouvons engager notre responsabilité pour pertes et dommages qui peuvent en résulter.

Toujours effectuer des tests préalables

Les surfaces traitées seront accessibles avec précaution au bout de 4 h00 environ (variable en fonction des températures et degré d'humidité). Eviter de remettre les pièces en usages intensifs les premiers jours et attendre au moins 24 heures avant de les solliciter normalement.

Ne pas couvrir (bâches de protection) ni disposer de tapis sur les surfaces traitées pendant les 10 jours qui suivent l'application.

Pour les sols nous vous conseillons d'équiper vos meubles et chaises de patins feutre ou téflon pour éviter les rayures. Cette précaution est obligatoire avec tout mobilier en métal.

Entretien

Afin de conserver l'aspect du revêtement il est recommandé d'assurer un entretien régulier. Eviter tous solvants, alcools, détergents abrasifs et les produits à base d'huile de lin. Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent neutre.

Attendre 15 jours pour la première intervention, afin que l'huile sèche parfaitement à cœur.

Au sols et sur les surfaces fortement sollicités, l'application régulière de Micro'CIM Huile & Cire (1 fois/an au moins) est conseillée pour garantir une protection durable et assurer ainsi la pérennité des enduits.

Voir notre fiche conseil d'entretien des surfaces huilées cirées.

Bien agiter avant utilisation

Ne pas fumer pendant l'application

Tenir à l'écart des flammes

Ne pas jeter les résidus à l'égout

Éviter le contact avec la peau.

Température lors de l'application : entre 5 et 25 °C

Durée d'utilisation : plusieurs heures

Entre 2 couches : 2h00 environ

Consommation : de 20 à 200 ml / m² / couche selon support

Accessible : 4h00 après la dernière couche

Conditionnement : 0.5 lit, 2 lit, 30 lit

Conservation : 1 an dans son emballage d'origine

Nettoyage des outils : White Spirit

L'utilisation normale du produit ne comporte aucun danger spécifique.

Utiliser rationnellement en évitant de le disperser dans la nature.

Récupérer si possible, Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

Précautions au plan de l'environnement:

Contenir les fuites avec de la terre ou du sable.

Si le produit s'est déversé dans un cours d'eau, dans les égouts ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, avertir les autorités compétentes.

Méthodes de nettoyage:

Si le produit est à l'état liquide, empêcher qu'il ne pénètre dans les égouts.

Ramasser le produit pour qu'il soit recyclé, si possible, ou éliminé. L'absorber éventuellement avec un matériau inerte.

Après avoir collecté le produit, laver la zone et les matériaux contaminés avec de l'eau.

e-mail : info@colorcim.com - www.colorcim.com

Color'CIM - 84240 La Tour d'Aigues

Tél. 09.53.86.56.80